




ACEROS
GMA
S.A.C.

TUBING PARA INSTRUMENTACIÓN

RANGO DE MEDIDA DE PRODUCTO

Diámetro exterior	3mm a 25.4mm
	1/8" a 3.2
Espesor de pared	0.5 mm a 3.2mm
	0.02" a 0.120"



DATOS TECNICOS

GRADOS

TP-316/H, TP-316L, TP-304, TP-304 L, UNS
S31254, UNS N08904/ Varios
grados según normatividad europea, UNS
S31803, S32205, S32760, S32760

ESPECIFICACIÓN

ASTM A 213, A 269, A 789 EN
10216-5. Los tubos también se pueden
suministrar según la especificación AFNOR,
GOST, JIS, EN.

TERMINADO

Recocido, decapado, pulido y con acabado
brillante sin costura.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cr	Cromo	16.0-18.0
Ni	Níquel	10.0-15.0
C	Carbón	0.035
Mo	Molibdeno	2.0-3.0
Mn	Manganeso	2.00
Si	Silicio	1.00
P	Fósforo	0.045
S	Azufre	0.030

DIMENSIONES

Tubing OD (in)	Espesor de pared (in)	Calibre	Numero de Parte	Peso (Lb/ft)
3/16"	0.035"	20	316L-018TXX030-Q-S	0.0500
	0.049"	18	316L-018TXX040-Q-S	0.0670
	0.065"	16	316L-018TXX049-Q-S	0.0727
1/4"	0.035"	20	316L-025TXX030-Q-S	0.0840
	0.049"	18	316L-025TXX049-Q-S	0.1052
	0.065"	16	316L-025TXX060-Q-S	0.1204
5/16"	0.035"	20	316L-03120XX030-Q-S	0.1037
	0.049"	18	316L-03120XX049-Q-S	0.1441
	0.065"	16	316L-03120XX060-Q-S	0.1720
3/8"	0.035"	20	316L-03750XX030-Q-S	0.1271
	0.049"	18	316L-03750XX049-Q-S	0.1706
	0.065"	16	316L-03750XX060-Q-S	0.2152
1/2"	0.035"	20	316L-05000XX030-Q-S	0.1738
	0.049"	18	316L-05000XX049-Q-S	0.2390
	0.065"	16	316L-05000XX060-Q-S	0.3020
5/8"	0.035"	20	316L-06250XX030-Q-S	0.2205
	0.049"	18	316L-06250XX049-Q-S	0.3014
	0.065"	16	316L-06250XX060-Q-S	0.3888
3/4"	0.035"	20	316L-07500XX030-Q-S	0.2873
	0.049"	18	316L-07500XX049-Q-S	0.3958
	0.065"	16	316L-07500XX060-Q-S	0.5103
1"	0.035"	20	316L-10000XX030-Q-S	0.3607
	0.049"	18	316L-10000XX069-Q-S	0.4977
	0.065"	16	316L-10000XX080-Q-S	0.6491
	0.083"	14	316L-10000XX083-Q-S	0.8129
	0.095"	13	316L-10000XX095-Q-S	0.9182
8mm	1mm	20	316L-8MMX1MM-Q-S	0.1170
	2mm	18	316L-8MMX2MM-Q-S	0.1630
10mm	1mm	20	316L-10MMX1MM-Q-S	0.1500
	2mm	18	316L-10MMX2MM-Q-S	0.2070
12mm	1mm	20	316L-12MMX1MM-Q-S	0.1830
	2mm	18	316L-12MMX2MM-Q-S	0.3040



WhatsApp
+51 960 579 905



WEB
www.acerosgma.com