



ACEROS
GMA
S.A.C.

TUBO INOXIDABLE ASTM A312 SS 304L SCH-10S CON COSTURA

DESCRIPCIÓN

Tubo de acero inoxidable austenítico de baja emisión de carbono, fabricado según la norma ASTM A312, con costura EFW (soldadura por resistencia eléctrica). Excelente resistencia a la corrosión, alta durabilidad y acabado superficial adecuado para aplicaciones industriales.

APLICACIONES

- ✓ Industrias químicas y petroquímicas
- ✓ Plantas de tratamiento de agua
- ✓ Industria alimentaria y farmacéutica
- ✓ Sistemas de conducción de fluidos y gases en general

CARACTERÍSTICAS

-  **Material:**
Acero Inoxidable SS 304L
-  **Norma:**
ASTM A312
-  **Tipo de Costura:**
EFW – Soldadura por Resistencia Eléctrica
-  **Terminación:**
Extremos lisos para soldar
-  **Acabado:**
Decapado



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERNO	SCH10S		
		ESPESOR NOMINAL	PESO	
Pulgadas	MM	MM	KG/M	KG/6MT
1/4"	13.7	1.5	0.46	2.74
3/8"	17.1	1.5	-	-
1/2"	21.3	2	0.92	5.52
3/4"	26.7	2	1.17	7.03
1"	33.4	2.5	1.93	11.55
1 1/4"	42.2	2.5	2.47	14.82
1 1/2"	48.3	2.5	2.85	17.10
2"	60.3	2.5	3.60	21.60
2 1/2"	73.0	2.5	4.39	26.35
3"	88.9	2.5	5.38	32.28
3 1/2"	101.6	2.5	6.17	37.03
4"	114.3	2.5	6.96	41.77
5"	141.3	3	9.66	57.96
6"	168.3	3	12.33	73.98
8"	219.1	3.5	18.80	112.77
10"	273	3.5	23.50	140.98
12"	323.8	4.57	36.08	216.48
14"	355.6	4.78	41.30	247.80
16"	406.4	4.78	47.30	283.80
18"	457.2	4.78	53.30	319.80
20"	508	5.54	68.80	412.80
22"	558.8	5.54	75.50	453.00
24"	609.6	6.35	94.50	567.00

*Pesos teóricos referenciales. Pueden variar según tolerancias de fabricación.



CONTÁCTANOS
+51 960 579 905



CORREO
ventas1@acerosgma.com



WEB
www.acerosgma.com



UBICACIÓN
Av. Argentina 725
Int. 165 – Lima - Perú